



## 浙江泰隆商业|银行外币汇款路线

Руководитель Cheng Yue

苏州市运诚进出口有限公司  
SUZHOU YUNCHENG EX/IM CO., LTD.

### Протокол испытаний № NVTOY-GA от 24.03.2023 г.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Объект испытаний         | Материалы текстильные декоративные для галантерейных изделий: ткани синтетические (таффета) с полиамидной пропиткой, с маркировкой: «SUZHOU YUNCHENG EX/IM CO.,LTD», артикул: 190 T   |
| Изготовитель             | SUZHOU YUNCHENG EX/IM CO.,LTD». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 110 Lize Road, Songling Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Suzhou, Jiangsu, China |
| Дата начала испытаний    | 17.03.2023 г.   |
| Дата окончания испытаний | 24.03.2023 г.   |
| Нормативная документация | ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"   |



Условия проведения испытаний:

Температура окружающего воздуха 21-23°C

Относительная влажность 66 – 68 %

Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011

| Наименование контролируемого показателя, единицы измерения          | Требуемое значение показателя по НД | Результат испытаний | НД на методы испытаний       |
|---|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                   | 4                            |
| Интенсивность запаха, баллы   | Не более 2                          | 0                   | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м                | Не более 15                         | 2,6                 | МУК 4.1/4.3.1485-03          |
| Устойчивость окраски к стирке, баллы                                | Не менее 3                          | 4                   | ГОСТ 9733.4-83               |
| Устойчивость окраски к «поту», баллы                                | Не менее 3                          | 4                   | ГОСТ 9733.6-83               |
| Устойчивость окраски к сухому трению, баллы                         | Не менее 3                          | 4                   | ГОСТ 9733.27-83              |
| Устойчивость окраски к дистиллированной воде, баллы                 | Не менее 3                          | 4                   | ГОСТ 9733.5-83               |
| Индекс токсичности (воздушная среда), %                             | 80-120                              | 98                  | МР 29 ФЦ/2688-2003           |
| <b>Требования химической безопасности изделий (воздушная среда)</b> |                                     |                     |                              |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>                                     | Не более 0,003                      | <0,001              | МУК 4.1.1272-03              |
| Диметилтерефталат, мг/м <sup>3</sup>                                | Не более 0,01                       | 0,006               | МУ 2704-83                   |
| Ацетальдегид, мг/м <sup>3</sup>                                     | Не более 0,01                       | 0,005               | МУК 4.1.3170-14              |

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ**

